



ecocementi
microcemento

Aplicación sistema de muro

1



Base existente: La superficie debe estar apta para aplicar el acabado en microcemento, no tener grietas, huecos, movimiento, tratamiento adecuado para juntas (Ej: fibrocemento con masilla flexible para juntas).

RECOMENDACIÓN:

Proteger el área de trabajo con cinta, cartón, plásticos, u otros elementos de protección el área de trabajo.

2



Promotor de adherencia o imprimación: NO ES REQUERIDA CASOS ESPECIALES

a. En superficies muy porosas o arenosas: Se recomienda preparar la superficie con imprimante 123 Primer de la marca Zinsser Rust Oleum SKU 83655 o similar

b. Superficies no porosas (enchapes Masilla para azulejos Plasmont de Montó SKU 157950)

3

2,5:1

Microcemento primera mano

Preparación: Mezcla relación 2,5:1 (2,5 unidades de microcemento por 1 unidad de agua). Se recomienda mezclar con hélice para morteros y taladro de bajas revoluciones.



Duración de la mezcla: 1 a 2 horas (Se recomienda mezclar cantidades pequeñas para evitar desperdicios).
Aplicación: Extender el material con llana y/o espátula.

4

2,5:1

Microcemento segunda mano

a. Preparación: Mezcla relación 2,5:1 (2,5 unidades de microcemento por 1 unidad de agua). Se recomienda mezclar con hélice para morteros y taladro de bajas revoluciones.



b. Duración de la mezcla: 1 a 2 horas (Se recomienda mezclar cantidades pequeñas para evitar desperdicios). No dejar secar el material entre uniones de aplicación o demarcarlas con cinta para evitar cambios de tonalidad.



c. Aplicación: Extender el material con llana y/o espátula, el sentido de la aplicación puede variar la veta natural del material en el acabado final.

5



Sellado: El sellado es OPCIONAL en muros interiores. Para exteriores utilizar sellantes **Superfachadas de Corona SKU: 227042 o Sika Transparente ECO 7 W (base agua) SKU: 202670

* Se deben revisar fichas técnicas de los productos recomendados, se pueden especificar productos similares según conocimiento técnico
** Algunos sellantes pueden cambiar tonos del microcemento, se recomienda a realizar pruebas antes de la aplicación completa



ecocementi
microcemento

Aplicación sistema de pisos

1



Base existente: La superficie debe estar apta para aplicar el acabado en microcemento, no tener grietas, huecos, movimiento, tratamiento adecuado para juntas.

Morteros o afinados de piso recientes deben dejarse fraguar totalmente, tener refuerzo en malla y/o fibras.

RECOMENDACIÓN:

Proteger el área de trabajo con cinta, cartón, plásticos, u otros elementos de protección el área de trabajo.

2



2.1 Imprimación *Sika Látex SKU : 23766 o Látex de la marca Topex SKU: 214321).

- a. En superficies muy porosas o arenosas Se recomienda preparar la superficie con imprimante 123 Primer de la marca Zinsser Rust Oleum . SKU 83655 o similar
- b. Superficies no porosas (enchapes)): Masilla para azulejos Plasmont de Montó SKU: 157950

2.2 Autonivelante a 1 o 2mm para preparar la superficie antes de aplicar el acabado en microcemento.

3

Microcemento primera mano

2,5:1

Preparación: Mezcla relación 2,5:1 (2,5 unidades de microcemento por 1 unidad de agua). Se recomienda mezclar con hélice para morteros y taladro de bajas revoluciones.



Duración de la mezcla: 1 a 2 horas (Se recomienda mezclar cantidades pequeñas para evitar desperdicios). Aplicación: Extender el material con llana y/o espátula.

4

Microcemento segunda mano

2,5:1

a. Preparación: Mezcla relación 2,5:1 (2,5 unidades de microcemento por 1 unidad de agua). Se recomienda mezclar con hélice para morteros y taladro de bajas revoluciones.



b. Duración de la mezcla: 1 a 2 horas (Se recomienda mezclar cantidades pequeñas para evitar desperdicios). No dejar secar el material entre uniones de aplicación o demarcarlas con cinta para evitar cambios de tonalidad.



c. Aplicación: Extender el material con llana y/o espátula, el sentido de la aplicación puede variar la veta natural del material en el acabado final.

5



Sellado: El sellado es REQUERIDO en pisos.

Se recomienda sellar con sellante base agua y dejar reaccionar 24 horas, después dar sellado final con **sellantes base solventes (escoger sellante según el tráfico requerido)

Selladores base agua:

• *Sellante para pisos de hormigón marca Kolor) SKU: 304487

Selladores base solvente:

• Tráfico moderado: Barniz poliuretano de la marca Algrecó . SKU: 319300

• Para tráfico elevado: * Epoglass de la marca Recol SKU: 506491 o *Capa Protectora de la marca Rust Oleum . SKU : 546450

* Se deben revisar fichas técnicas de los productos recomendados, se pueden especificar productos similares según conocimiento técnico

** Algunos sellantes pueden cambiar tonos del microcemento, se recomienda a realizar pruebas antes de la aplicación completa